

Характеристика продукта

Формат		
Ширина	190	мм
Длина	1380	мм
Кол-во планок в упаковке	5	
Квадратных метров в упаковке	1,311	м²
фаски	с прессованной фаской по периметру планки	
Толщина	12,0	мм
Замок	Uniclic	
Сопротивление воде Гарантия	15	лет



Состав напольного покрытия



1. Слой поверхности, устойчивый к царапинам
2. Яркий четкий дизайн
3. Влагостойкая ДВП
4. Стабилизатор нижней стороны

заводская гарантия

	Метод	Параметры			
Класс применения	EN 13329			Класс	21-22-23/31-32-33
СЕ	EN 14041:2004 / AC:2006	Уведомленное лицо	NB 0766 - EPH Dresden	DOP: на упаковке	
УКСА	EN 14041:2004 / AC:2006	Godkjent organ	AB 0321 - Satra UK	DOP: на упаковке	
Гарантия	для частного использования	Сопротивление воде	См. условия гарантии	Пожизненная	
	для коммерческого использования	Сопротивление воде	См. условия гарантии	15 лет	
				10 лет	
				10 лет	

Техническая информация

	Метод	Параметры	Требования	
Износостойкость	EN 13329		≥ 6000	оборотов
Класс износостойкости	EN 13329		AC5	
Ударпрочность	EN 17368	маленький шарик	≥ 70 mm	
	EN 13329	вялікі шар	≥ 1000 mm	
Устойчивость к царапинам	EN 438-2, 25		Нагрузка	≥ 3N
Эффект роликов офисного стула	ISO 4918 (+ vподложки)	Type W (EN 12529)	25000	оборотов
Разбухание	ISO 24336	После 24 часовой усадки при 20°C	≤ 15%	
прочность замка	ISO 24334	F10,2 по длинной стороне Fmax по длинной стороне Fs0,2 короткая сторона Fmax по короткой стороне	≥ 1 kN/m ≥ 2 kN/m	
Эффект ножек мебели	EN 424		Отсутствие видимых повреждений при использовании	
Отрыв верхнего слоя	EN 13329	N/mm²	≥ 1,25	
Статическое сопротивление	EN ISO 24343-1		остаточная деформация	≤ 0,05 mm
Устойчивость к пятнам	EN 438	Группа 1, 2 Группа 3	Класс 5 Класс 4	
Общий вид	EN 13329	Перепад по высоте Зазор между планками Коробление (чашеобразность)	≤ 0,15 mm ≤ 0,20 mm Выпуклость ≤ 0,50%	
		Коробление (чашеобразность) по ширине	Вогнутость ≤ 1,00% Выпуклость ≤ 0,15% Вогнутость ≤ 0,20%	
Коробление после изменений относительной влажности	EN 13329	δl δw	δl average ≤ 0,9 mm δw average ≤ 0,9 mm	
Светостойкость	EN ISO 4892-2:2006/A1:2009 procedure B - cycle 5	серая ссылка	Класс ≥ 4	

Техническая информация

	Метод	Параметры	Требования	Значения QUICK-STEP
Сопротивление воде	ISO 4760	Kvalitativ vurdering af genopretning for hævede gulvbrædder	< 3	1
		Kvantitativ vurdering af genopretning for hævede gulvbrædder	≤ 0,3mm	≤ 0,03mm
		Водонепроницаемость замка	нет требований	Водонепроницаем

Остальная техническая информация

	Метод	Параметры		
Звукопоглощение	ISO 712/2	На подложке Quick-Step	ΔLw ≈ 16 dB	(зависит от используемой подложки)
Устойчивость к прожиганию скалкой	EN 438-2,30		Класс	5
Тёплый пол		На подложке Quick-Step	См. специальную инструкции	Подходит

Экология, безопасность и охрана здоровья

	Метод	Параметры		
Эмиссия формальдегида	EN 717-1	ppm		<E1
Антистатичный	EN 1815			≤ 2,0 kV
Пожарная безопасность	EN 13501-1	Класс		Clfl-s1
Тепловое сопротивление	EN12667	m²K/W		0,0717 m²K/W
Сопротивление скольжению	EN 13893	μ		DS: μ ≥ 0,30

Сертификаты

EU Ecolabel	SE/035/001
AFFSET	A+
PEFC	PEFC/07-32-37
M1	
Nordic Ecolabel	30290001
EPD	

